

GUIDA ALLA SELEZIONE DEI TRATTAMENTI ANTICORROSIVI PER LA PREVENZIONE DELL'OSSIDAZIONE DELL'ACCIAIO

COME OTTENERE UN PRODOTTO CERTIFICATO QUALISTEELCOAT CON IPOTESI DI DURABILITÀ 10 ANNI (RIFERITA A Ri3)



AMBIENTE		MATERIALE		
		FERRO NERO	SENDZIMIR Z 275	ZINCATO A CALDO
C1	Interno	FINITURA	FINITURA	FINITURA
C2	Esterni, aree urbane con bassi livelli di inquinamento	FINITURA	FINITURA	FINITURA
C3	Esterni, aree urbane e industriali, zone costiere a bassa salinità	FONDO + FINITURA	FINITURA	FINITURA
C4	Esterni, zone costiere con moderata salinità	FONDO + FINITURA	FONDO + FINITURA	FINITURA
C5	Esterni, aree industriali con alta umidità e atmosfera aggressiva, zone costiere e offshore con alta salinità	-	-	FONDO + FINITURA

* Guida a titolo informativo.