

## GUIDA ALLA SELEZIONE DEI TRATTAMENTI ANTICORROSIVI PER LA PREVENZIONE DELL'OSSIDAZIONE DELL'ACCIAIO

### COME OTTENERE UN PRODOTTO CERTIFICATO QUALISTEELCOAT CON IPOTESI DURABILITÀ 10 ANNI (RIFERITA A Ri3)



AMBIENTE		MATERIALE		
		FERRO NERO	SENDZIMIR Z 275	ZINCATO A CALDO
<b>C1</b>	Interno	FINITURA	FINITURA	FINITURA
<b>C2</b>	Esterni, aree urbane con bassi livelli di inquinamento	FINITURA	FINITURA	FINITURA
<b>C3</b>	Esterni, aree urbane e industriali, zone costiere a bassa salinità	FONDO + FINITURA	FINITURA	FINITURA
<b>C4</b>	Esterni, zone costiere con moderata salinità	FONDO + FINITURA	FONDO + FINITURA	FINITURA
<b>C5</b>	Esterni, aree industriali con alta umidità e atmosfera aggressiva, zone costiere e offshore con alta salinità	-	-	FONDO + FINITURA

\* Guida a titolo informativo.